

اطلاعات فنی

Woodshield Stain Gloss interior ME

شرح محسول

این محصول از رزین های مبتنی بر اورتان آلکیدی اصلاح شده با کیفیت بسیار بالا ساخته شده که بر روی سطوح چوبی در فضای داخلی مناسب میباشد. این محصول شفاف بوده و سریع خشک شده و در پایان ماندگاری بالایی را ارائه مدهد. این محصول در دو جلوه مات و براق قابل ارائه میباشد.

کاربرد پیشنهادی

این محصول برای اجرا بر روی انواع چوب های سخت پرداخت نشده، چوب های نرم، تخته سه لایی و پنل های چوبی در محیط داخل ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.
همچنین میتوان این محصول را به عنوان محافظت بر روی چوب هایی که قبلاً رنگ شده استفاده نمود.

ضخامت رنگ و میزان انتشار روی سطح

توصیه شده	کمینه (حداکثر) بیشینه (حداکثر)	ضخامت رنگ، خشک (میکرون)
30	35	25
83	97	70
12	10.3	14.4

ضخامت رنگ، خیس (میکرون)

میزان نظری انتشار سطحی (متر مربع/ لیتر)

ویژگی‌های فیزیکی

رنگ مطابق با فامهایی که در سیستم مولتی کالر انحصاری جوتن ساخته می‌شود.

مواد حامد (حجم به درصد) *
نقطه اشتعال
حلوه : براق

VOC: 512-498 میلی گرم بر لیتر (تئوری) بر حسب استاندارد جهانی محاسبه گردیده است.

آماده‌سازی سطح

سطح مورد پوشش باید سالم، پاکیزه، خشک و کاملاً عاری از گرد و غبار، روغن، حباب و تخلخل باشد. همه‌ی آثار لک، آلودگی و ترک باید کاملاً پاک شود. بر روی سطوح گچی و غبارآلود، همه‌ی ذرات معلق باید با برسزنی زیر و سخت از سطح مورد نظر زدوده شود.

سطوح دیگر

این پوشش را بر روی سطوح دیگر نیز می‌توان اجرا نمود. لطفاً برای کسب آگاهی و اطلاعات تکمیلی با نزدیک‌ترین دفتر جوتن در محل زندگی خویش تماس حاصل کنید.

شرایط حین اجرا

دماه سطح مورد پوشش باید حداقل 10 درجه‌ی سانتیگراد بوده و نیز حداقل 3 درجه‌ی سانتیگراد بالاتر از نقطه‌ی شبیم هوا و رطوبت پیرامون سطح مورد نظر باشد (نقطه‌ی شبیم، درجه‌ای از سردی هواست که در آن شبیم تشکیل می‌شود).

شیوه‌های اجرا

پاشش افشارهای
قلمرمو
غلتک

با به کارگیری افشارهای متداول یا افشارهای بی هوا
این شیوه برای اجرا توصیه می‌شود.
این شیوه برای اجرا توصیه می‌شود.

اطلاعات اجرا

فاقد ترکیب (محصول نهایی)
تینر شماره 2 جوتان

نسبت ترکیب (حجم)
رقیق‌کننده/پاک‌کننده

زمان خشک شدن

مدت زمان خشک شدن رنگ عموماً به جریان هوا در محیط پیرامون، دماه محیط، ضخامت رنگ و شمار لایه‌ها بستگی داشته و به همان نسبت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ارقام ارائه شده در جدول با رعایت ملاحظات زیر محاسبه شده‌اند:

- وجود سیستم تهویه‌ی مناسب (قرار گیری در معرض هواهی محیط بیرون یا گردش آزادانه هوا در محیط رنگ آمیزی شده)
- ضخامت رنگ متداول
- اجرای یک لایه رنگ روی یک سطح ساکن
- رطوبت نسبی 70 درصد

40	23	10	دماه سطح مورد پوشش
1	2	4	زمان خشک شدن سطح
3	2	8	زمان خشک شدن کامل
3	4	8	زمان خشک شدن برای اجرای لایه‌ی بعدی (کمترین)

در جدول بالا، دما بر حسب درجه‌ی سانتیگراد و زمان خشک شدن بر حسب ساعت محاسبه شده است.

- داده‌های پیشنهادی ارائه شده برای پوشش لایه‌ی بعدی بر اساس نوع رنگ معمول و استاندارد تدوین شده است.
- در صورت اجرای چند لایه، مدت زمان خشک شدن تحت تأثیر شمار، ترتیب و نیز ضخامت کلی لایه‌های پیشین خواهد بود.

-3- سطح مورد پوشش پیش از اجرای لایه‌ی بعدی، بایستی کاملاً خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

شایان ذکر است که داده‌های ارائه شده تنها باید به عنوان خطوط راهنمای کلی مورد ملاحظه قرار گیرد. مدت زمان واقعی خشک شدن به منظور اجرای لایه‌ی بعدی، بر اساس ضخامت رنگ، شرایط تهویه، رطوبت، مجموعه لایه‌های رنگی زیرین، نیازمندی به اجرای زودهنگام، استحکام مکانیکی و ... ممکن است کمتر یا بیشتر از این داده‌ها باشد. برای این منظور، یک نظام کامل پیشنهادی را تنها می‌توان بر روی یک System Sheet به همه‌ی عوامل تأثیرگذار و شرایط ویژه را به تفکیک در بر می‌گیرد، مورد تشریح قرار داد.

نظام رنگ آمیزی پیشنهادی فضاهای داخلی

Woodshield Stain Gloss interior ME

*جهت محافظت در برابر موریانه می‌توان از محصول Jotun Woodpreserver در لایه اول استفاده نمود.

همچنین بنا بر فضای مورد استفاده، نظامهای دیگری را نیز می‌توان تعریف نمود.

انبارش

این محصول باید در مطابقت با مقررات ملی مورد نگهداری و انبارداری قرار گیرد. محصول بایستی در یک مکان خنک با تهویه مطلوب نگهداری شود و از حرارت و تابش مستقیم آفتاب نیز محفوظ بماند. همچنین، ظروف محتوی رنگ باید کاملاً دربسته و نفوذناپذیر نگه داشته شوند.

جابجایی

ظروف محتوی رنگ را با احتیاط حمل کرده و پیش از مصرف خوب هم بزنید.

اندازه‌ی ظروف

در بسته‌های 1 لیتری و 4 لیتری

بهداشت و ایمنی

لطفاً پیش از مصرف، به اخطارها و هشدارهای پیشگیرانه و احتیاطی که بر روی ظرف رنگ نمایش داده شده‌اند، توجه فرمایید.

اجرای رنگ‌آمیزی را در شرایط مناسب با تهویه مطلوب انجام دهید. از تنفس و استنشاق غبار ناشی از رنگ‌آمیزی پرهیز کنید. از تماس پوست بدن با رنگ جلوگیری کنید. در صورت ریزش رنگ بر روی پوست، آن را فوراً با یک ماده‌ی تمیزکننده مناسب، صابون و آب پاک کنید. در صورت تماس، چشمها باید با آب روان به خوبی شستشو داده شده و در صورت نیاز فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه‌ی خطرات و آسیب‌های بهداشتی و ایمنی و اقدامات پیشگیرانه برای کاربرد این محصول، به صفحه‌ی اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) مراجعه فرمایید.

رفع مسؤولیت

اطلاعات موجود در این پرونده‌ی اطلاعاتی بر پایه‌ی آزمون‌های آزمایشگاهی و تجربه‌های عملی، بیانگر آخرین دانش فنی جوتن از محصول و شیوه‌ی کاربری آن است. با این حال، از آنجا که محصول غالباً تحت شرایطی فراتر از کنترل ما به کار می‌رود، شرکت جوتن نمی‌تواند جز کیفیت خود محصول، مسئله‌ی دیگری را مورد ضمانت قرار دهد. همچنین، حق حک و اصلاح اطلاعات ارائه شده در این پرونده، بدون آگاهی قبلی برای شرکت جوتن محفوظ است.

جوتن یک شرکت مشهور در جهان است که در بیش از 50 کشور دارای مرکز تولید، دفاتر فروش و انبارهای نگهداری می‌باشد. برای دریافت نشانی تزدیک‌ترین دفتر منطقه‌ای جوتن از وب سایت جوتن به نشانی www.vandacolor.ir دیدن فرمایید.

نایندگی رنگ جوتن مازندران (شعبه ایزدشهر)

آدرس: مازندران-ایزدشهر-بلوار امام خمینی-بعد از شهرک پزشکان-دست چپ نبش گلستان ۲۷ رنگ جوتن

تلفن:

۰۹۱۲۵۵۸۳۹۸۱

۰۹۱۱۶۸۴۹۶۱۳۵