

اطلاعات فنی

Woodshield Stain Matt Exterior ME

شرح محصول

این محصول از رزین آلکیدی با کیفیت بسیار بالا ساخته شده که بر روی سطوح چوبی در فضای خارجی مناسب میباشد. این محصول همچنین با ارائه جلوه مات و براق فوق لعاده شفاف بوده و سطح را در برابر شرایط آب و هوایی مقاوم میکند.

کاربرد پیشنهادی

این محصول برای اجرا بر روی انواع چوب های سخت پرداخت نشده، چوب های نرم، تخته سه لایی و پنل های چوبی در محیط خارج ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین میتوان این محصول را به عنوان محافظت بر روی چوب هایی که قبل از شده استفاده نمود.

ضخامت رنگ و میزان انتشار روی سطح

| توصیه شده | كمینه (حداقل) | بيشينه (حداکثر) | ضخامت رنگ، خشک (ميکرون) |
|-----------|---------------|-----------------|--|
| 30 | 35 | 25 | ضخامت رنگ، خسک (ميکرون) |
| 83 | 97 | 70 | ضخامت رنگ، خيس (ميکرون) |
| 12 | 10.3 | 14.4 | میزان نظری انتشار سطحی (متر مربع / لیتر) |

ویژگی های فیزیکی

مطابق با كالرکارت های جوتون

39 ± 2

$36^{\circ}\text{C} \pm 2$

رنگ
مواد حامد (حجم به درصد) *

نقطه اشتعال

جلوه : براق

VOC: 512-498 میلی گرم بر لیتر (تنوری) بر حسب استاندار جهانی محاسبه گردیده است.

آماده سازی سطح

سطح مورد پوشش باید سالم، پاکیزه، خشک و کاملاً عاری از گرد و غبار، روغن، حباب و تخلخل باشد. همه‌ی آثار لک، آلدگی و ترک باید کاملاً پاک شود. بر روی سطوح گچی و غبارآلود، همه‌ی ذرات معلق باید با برسزنی زیر و سخت از سطح مورد نظر زدوده شود.

سطح دیگر

این پوشش را بر روی سطوح دیگر نیز می‌توان اجرا نمود. لطفاً برای کسب آگاهی و اطلاعات تکمیلی با نزدیکترین دفتر جوتون در محل زندگی خوبیش تماس حاصل کنید.

شرایط حین اجرا

دماه سطح مورد پوشش باید حداقل 10 درجه‌ی سانتیگراد بوده و نیز حداقل 3 درجه‌ی سانتیگراد بالاتر از نقطه‌ی شبیم هوا و رطوبت پیرامون سطح مورد نظر باشد (نقطه‌ی شبیم، درجه‌ای از سردی هواست که در آن شبیم تشکیل می‌شود).

شیوه‌های اجرا

با به کارگیری افسانه‌ی متداول
این شیوه برای اجرا توصیه می‌شود.
این شیوه برای اجرا توصیه می‌شود.

پاشش افسانه‌ای
قلمرو
غلنک

اطلاعات اجرا

فاقد ترکیب (محصول نهایی)
تینر شماره 2 جوتون

نسبت ترکیب (حجم)
رقیق‌کننده/پاک‌کننده

زمان خشک شدن

مدت زمان خشک شدن رنگ عموماً به جریان هوا در محیط پیرامون، دماه محيط، ضخامت رنگ و شمار لایه‌ها بستگی داشته و به همان نسبت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. ارقام ارائه شده در جدول با رعایت ملاحظات زیر محاسبه شده‌اند:

- وجود سیستم تهویه‌ی مناسب (قرار گیری در معرض هواه محيط بیرون یا گردش آزادانه هوا در محیط رنگ‌آمیزی شده)
- ضخامت رنگ متداول
- اجرای یک لایه رنگ روی یک سطح ساکن
- رطوبت نسبی 70 درصد

| | | | |
|----|----|----|--|
| 40 | 23 | 10 | دماه سطح مورد پوشش |
| 2 | 4 | 8 | زمان خشک شدن سطح |
| 6 | 4 | 24 | زمان خشک شدن کامل |
| 6 | 8 | 24 | زمان خشک شدن برای اجرای لایه‌ی بعدی (کمترین) |

در جدول بالا، دما بر حسب درجه‌ی سانتیگراد و زمان خشک شدن بر حسب ساعت محاسبه شده است.

- داده‌های پیشنهادی ارائه شده برای پوشش لایه‌ی بعدی بر اساس نوع رنگ معمول و استاندارد تدوین شده است.
- در صورت اجرای چند لایه، مدت زمان خشک شدن تحت تأثیر شمار، ترتیب و نیز ضخامت کلی لایه‌های پیشین خواهد بود.

- سطح مورد پوشش پیش از اجرای لایه‌ی بعدی، بایستی کاملاً خشک و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

شایان ذکر است که داده‌های ارائه شده تنها باید به عنوان خطوط راهنمای کلی مورد ملاحظه قرار گیرد. مدت زمان واقعی خشک شدن به منظور اجرای لایه‌ی بعدی، بر اساس ضخامت رنگ، شرایط تهویه، رطوبت، مجموعه لایه‌های رنگی زیرین، نیازمندی به اجرای زودهنگام، استحکام مکانیکی و ... ممکن است کمتر یا بیشتر از این داده‌ها باشد. برای این منظور، یک نظام کامل پیشنهادی را تنها می‌توان بر روی یک System Sheet به تفکیک در بر می‌گیرد، مورد تشریح قرار داد.

نظام رنگ آمیزی پیشنهادی فضاهای داخلی

Woodshield Stain Matt Exterior ME 1 لایه الی 2 لایه

*جهت محافظت در برابر موریانه می‌توان از محصول Jotun Woodpreserver در لایه اول استفاده نمود.

همچنین بنا بر فضای مورد استفاده، نظامهای دیگری را نیز می‌توان تعریف نمود.

انبارش

این محصول باید در مطابقت با مقررات ملی مورد نگهداری و انبارداری قرار گیرد. محصول بایستی در یک مکان خنک با تهویه مطلوب نگهداری شود و از حرارت و تابش مستقیم آفتاب نیز محفوظ بماند. همچنین، ظروف محتوی رنگ باید کاملاً درسته و نفوذناپذیر نگه داشته شوند.

جابجایی

ظروف محتوی رنگ را با احتیاط حمل کرده و پیش از مصرف خوب هم بزنید.

اندازه‌ی ظروف

در بسته‌های 1 لیتری و 4 لیتری

بهداشت و ایمنی

لطفاً پیش از مصرف، به اخطارها و هشدارهای پیشگیرانه و احتیاطی که بر روی ظرف رنگ نمایش داده شده‌اند، توجه فرمایید.

اجرای رنگ‌آمیزی را در شرایط مناسب با تهويه مطلوب انجام دهيد. از تنفس و استنشاق غبار ناشی از رنگ‌آمیزی پرهیز کنید. از تماس پوست بدن با رنگ جلوگیری کنید. در صورت ریزش رنگ بر روی پوست، آن را فوراً با یک ماده‌ی تمیزکننده مناسب، صابون و آب پاک کنید. در صورت تماس، چشمها باید با آب روان به خوبی شستشو داده شده و در صورت نیاز فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات تکمیلی در زمینه‌ی خطرات و آسیب‌های بهداشتی و ایمنی و اقدامات پیشگیرانه برای کاربرد این محصول، به صفحه‌ی اطلاعات ایمنی مواد (Material Safety Data Sheet) مراجعه فرمایید.

رفع مسؤولیت

اطلاعات موجود در این پرونده‌ی اطلاعاتی بر پایه‌ی آزمون‌های آزمایشگاهی و تجربه‌های عملی، بیانگر آخرين دانش فنی جوتن از محصول و شیوه‌ی کاربری آن است. با این حال، از آنجا که محصول غالباً تحت شرایطی فراتر از کنترل ما به کار می‌رود، شرکت جوتن نمی‌تواند جز کیفیت خود محصول، مسئله‌ی دیگری را مورد ضمانت قرار دهد. همچنین، حق حک و اصلاح اطلاعات ارائه شده در این پرونده، بدون آگاهی قبلی برای شرکت جوتن محفوظ است.

جوتن یک شرکت مشهور در جهان است که در بیش از 50 کشور دارای مراکز تولید، دفاتر فروش و انبارهای نگهداری می‌باشد. برای دریافت نشانی نزدیک‌ترین دفتر منطقه‌ای جوتن از وب سایت جوتن به نشانی www.vandacolor.ir دیدن فرمایید.

نفایندگی رنگ جوتن هازندران (شعبه ایزدشهر)

آدرس: هازندران-ایزدشهر-بلوار امام خمینی-بعداز شهرک پزشکان-دست چپ نبش گلستان ۷ رنگ جوتن
تلفن:

۰۹۱۲۵۵۸۳۹۸۱ ، ۰۹۱۴۷۷۰۰۴۷

۰۹۱۱۶۸۴۹۶۱۳۵ ، ۰۱۱۴۴۵۳۵۰۲۹